



käsittelyä Öljyvaha 1101:llä suosittelemme vain erityistapauksissa kevyen kulutuksen pinnoille.

Huokoiset, pohjustetut puupinnat voit käsitellä toivotulla Osmo Color -tuotteella tuotteen käyttöohjeen mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että pohjuste vaikuttaa käsittelyn lopputulokseen sekä pienentää pintatuotteen ainemenekkiä.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet liuotinbensiinillä.

KUIVUMINEN

Anna yhden levityskerroksen kuivua vähintään 12 tuntia 23 °C:n lämpötilassa ilmankosteuden ollessa 50 %. Alhaisemmassa lämpötilassa ja/tai ilmankosteuden ollessa korkeampi pitenee tarvittava kuivumisaika. Kuivumisaikaan vaikuttavat pidentävästi myös erityisen tiheä ja rasvainen puulaji, liian suuri ainemäärä sekä riittämätön ilmanvaihto.

HUOMAA. Riittämätön ilmanvaihto kuivumisaikana saattaa jättää öljyn hajua käsiteltyyn tilaan.

PAKKAUSKOOT

0,75 litraa; 2,5 litraa sekä tilauksesta 10 litraa

RIITTÄVYYS

1 litra riittää 16–24 m²:n kertakäsittelyyn sileälle pinnalle puulajista riippuen.

Mm. erityisen huokoisen, vanhan ja/tai karheen pinnan käsittely vaatii enemmän ainetta.

VARASTOINTI

Säilyy vähintään 5 vuotta säilytettäessä kuivassa tilassa astia hyvin suljettuna. Jäädyytyään tuote palautuu ennalleen huoneenlämmössä.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisten aineiden keräyspisteeseen, täysin tyhjä astia metallinkeräykseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä aineen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Huuhtelee roiskeet silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja käänny lääkärin puoleen. Jos nielety, hakeudu heti lääkärin hoitoon ja näytä pakkaus tai etiketti. Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa. EU:n VOC-raja-arvoa ei sovelleta tähän tuotteeseen (2004/42/EC).

Koska tuote sisältää hapettumalla kuivuvia luonnonöljyjä, on olemassa öljyyn tahriintuneiden rätien, puupurun yms. itseysvaara. Säilytä rätit tms. kannellisessa metalliastias- viileässä paikassa. Älä purista niitä tiukka- myttyyn tai pino- kasoihin. Hävitä ne käytön jälkeen esimerkiksi kuivattamalla ne avoimena hyvin tuuletetussa tilassa ja toimittamalla ne tämän jälkeen jätekeräykseen.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuoja

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com