



KUULTOÖLJY Plus

Kaksinkertainen riittävyys korkean kiintoainepitoisuuden ansiosta!

Osmo Color Kuultoöljy Plus on kasviöljypohjainen puun pintakäsittelyaine ulos. Se jättää puulle läpikuultavan ja huokoisen pinnan, joka kestää hyvin auringonvaloa, kosteutta ja vettä. Oikein käsiteltynä silkinkiiltainen pinta ei lohkeile eikä hilseile. Tuote ei sisällä pintasuojaineita tai säilöntäaineita. Kuivuttuaan käsitelty pinta on turvallinen ihmisille, eläimille ja kasveille (EN 71.3).

VÄRISÄVYT

- 9211 Valkoinen kuusi
- 9212 Poppeli
- 9221 Mänty
- 9232 Mahonki
- 9234 Perinteinen punainen
- 9235 Tuija
- 9236 Lehtikuusi
- 9241 Tammi
- 9242 Kuusenvihreä
- 9261 Pähkinä
- 9262 Tiikki
- 9264 Ruusupuu
- 9271 Eebenpuu

LUONNONÖLJYPOHJAINEN

Auringonkukkaöljyyn perustuva tuote sisältää alifaattista liuotinbensiniä, kuivikkeita sekä pigmenttejä. EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/e) on 400 g/l (2010). Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä enintään 400 g/l.

KÄYTTÖKOHEET

Kuultoöljy Plus sopii käytettäväksi vielä käsittelemättömille puupinnoille ulkona: ulkovuorilaudoituksiin, hirsipintoihin, parvekelaudoituksiin, aitoihin ja pergoloihin sekä puutarhakalusteisiin. Sitä voidaan käyttää myös aiemmin öljytyjen, huokoisien puupintojen uudelleen käsittelyyn.

LEVITYSKERRAT

1 levityskerta

ESIVALMISTELU

Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 0 °C. Pese ja/tai hio vanhat huokoiset puupinnat huolellisesti puhtaiksi. Poista kaikki kovat kalvomaiset pinnoitteet. Puulaji ja puun rakenne vaikuttavat lopputulokseen. Suosittelemme koelevitystä.

Tarvittaessa voit pohjustaa puupinnat hometta ja lahoa vastaan Osmo Color WR -puunsuojapohjusteella tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.

LEVITYS

Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä erittäin ohuesti ja tasaisesti Osmo-siveltimellä tai lyhytnukkaisella Osmo-mikrokuiturullalla puun syysuuntaisesti.

KUIVUMINEN

Anna pinnan kuivua vähintään 12 tuntia lämpötilan ollessa 23 °C ja ilmakehän kosteuden 50 %. Kuivumisaika pitenee lämpötilan ollessa alhaisempi ja/tai ilmakehän kosteuden korkeampi. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta kuivumisen aikana.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan lakkabensiinillä.

HUOMAA

Puulaji ja pinnan laatu vaikuttavat lopputulokseen. Tästä syystä suosittelemme koelevitystä onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. Liian suuri levitysmäärä voi heikentää pinnan kestoa ja pintaan saattaa ilmestyä kiiltäviä pilkkuja, jotka häviävät kuitenkin ajan myötä.

Koska kevyesti pigmentoidut värisävyt antavat vain vähäistä suojaa auringon harmaannuttavaa UV-säteilyä vastaan, emme suosittele niitä pinnoille, jotka altistuvat voimakkaalle auringonvalolle. Lisäsuojaa auringolta saat levittämällä sävytetylle ja kuivalle pinnalle väritöntä Osmo Color UV-suojajöljyä – tuote nro 420. Huomaa kuitenkin, että UV-suojajöljy sisältää pintasuojaineita hometta ja leviä vastaan.

PAKKAUSKOOT

0,75 litraa; 2,50 litraa ja 25 litraa

RIITTÄVYYS

1 litra riittää noin 26 m²:n kertakäsittelyyn uutta sileää puupintaa.

Huomaa. Puulaji, puun pinta, kunto sekä ikä vaikuttavat riittävyteen.

VARASTOINTI

Tuote säilyy vähintään 5 vuotta säilytettäessä kuivassa paikassa astia hyvin suljettuna. Jäädettyään tuote palautuu ennalleen huoneenlämmössä.

**JÄTTEIDEN KÄSITTELY**

Täysin tyhjän astian voi laittaa metallinkeräykseen. Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutumista iholle silmiin tai vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai etiketti. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

Koska tuote sisältää luonnonöljyä, on olemassa tuotteeseen tahriintuneiden rätien yms. itsesyttymisvaara. Sulje rätit tms. kannelliseen metalliastiaan tai upota ne veteen. Hävitä ne käytön jälkeen kuivattamalla auki levitettyinä ja toimittamalla tämän jälkeen jättekeräykseen.

Käyttöturvallisuustiedote saatavana pyynnöstä.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuoja

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com

KUULTOÖLJY^{Plus}9211 Valkoinen
kuusi

9212 Poppeli



9221 Mänty



9232 Mahonki

9234 Perinteinen
punainen

9235 Tuija



9236 Lehtikuusi



9241 Tammi

9242 Kuusen-
vihreä

9261 Pähkinä



9262 Tiikki



9264 Ruusupuu



9271 Eebenpuu

Teknisistä syistä värit näytöllä tai tämän ohjeen tulosteessa voivat poiketa todellisuudesta. Värien voimakkuuteen vaikuttavat myös puun oma väri, käytetty työtapa ja levityskertojen määrä. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.