



UVIWAX[®]

Tehokas UV-suojavaha havupuupinnoille



Osmo Color Uviwax on väritön tai kevyesti kuultava, yksinään käytettävä suojavaha sisäkäyttöön. Se suojaa puupintaa erittäin tehokkaasti auringon kellastavaa ja tummentavaa vaikutusta vastaan säilyttäen pinnan vaaleana pidempään.

Eurooppalaisille, vaaleille puulajeille tarkoitettu vesiohenteinen Uviwax UV-suojavaha kuivuu nopeasti. Käsitelty pinta ei lohkeile, halkeile eikä hilseile. Silkinhimmeä pinta hylkii vettä ja on helppo pitää puhtaana. Kuivuttuaan pinta on vaaratonta ihmisille, eläimille ja kasveille.

TUOTTEET

7200 Väritön

7256 Valkokuulto

7266 Valkoinen kuusi

KOOSTUMUS

Uviwax on vesiohenteinen polymeeridispersio, vahojen ja uv-suoja-aineiden seos, johon on lisätty vettä ja likaa hylkiviä aineita.

KÄYTTÖKOHEET

Tuote soveltuu käytettäväksi käsittelemättömille puupinnoille sisätiloissa. Se on erinomainen vaihtoehto puulla päällystettyjen katto- ja seinäpintojen käsitteilyyn, kuten myös listojen ja väliovien suojaamiseen.

LEVITYSKERRAT

– 2 levityskertaa uudelle puupuhtaalle pinnalle

ESIVALMISTELU

Varmista, että käsiteltävä puuvalmis pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 18 % ja lämpötilan yli 0 °C. Poista huolellisesti kaikki vanhat pinnoitteet. Hio kellastuneet pinnat takaisin vaaleiksi.

VINKKI. Pyyhi pihkaiset, esim. lehtikuusesta valmistetut, puupinnat lakkabensiiniin kostutetulla liinalla ennen käsittelyn aloittamista.

KÄSITTELY

Sekoita Uviwax hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä ripeästi puun syysuuntaan keinokuitusivelmellä tai telalla. Nopean kuivumisajan vuoksi suosittelemme käsittelemään suuret pinnat pienemmissä osioissa. Käsittele osiot syysuunnassa kappaleen tai pinnan päästä päähän ennen siirtymistä eteenpäin. Varmista, että levityskerros on kauttaaltaan tasainen, jotta tuotteen tarjoama UV-suoja suojaa pintaa mahdollisimman tasaisesti.

Anna kuivua ilmanvaihdosta huolehtien ja levitä toinen kerros vastaavasti. Tarvittaessa voit hioa pinnan kevyesti paperikarkeudella P360 ennen toista käsittelyä.

Alhaisin mahdollinen käsittelylämpötila on 10 °C. Lopputulokseen vaikuttavat puun laatu sekä sen ominaisuudet. Suosittelemme koelevitystä.

VINKKI. Uviwax UV-suojavaha sopii myös ruiskutettavaksi.

KUIVUMINEN

Anna kuivua 3–4 tuntia 23 °C:n lämpötilassa ilmakehän ollessa 50 %. Alhaisemmassa lämpötilassa ja/tai ilmakehän ollessa korkeampi kuivumisaika pitenee. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla

UUSINTAKÄSITTELY

Levitä uusi kerros Uviwax UV-suojavahaa vanhan puhdistetun pinnan päälle. Mikäli puun väri on jo muuttu-



nut tai pinta on laikukas, suosittelemme pinnan hiomista takaisin puulle ennen uutta käsittelyä.

HUOMAA

Uviwax-suojavahoja käytetään yksinään puun käsittelyyn. Niitä ei voi laimentaa tai sekoittaa muihin pintakäsittelyaineisiin.

Vanhan UV-suoja-aineella käsitellyn pinnan voi käsitellä peittäväällä valkoisella Inne-sisustusvahalla.

PAKKAUSKOOT

0,75 l ja 2,5 litraa

VINKKI. Teollisuuskäyttöön toimitamme myös isompia astioita. Ota yhteyttä.

RIITTÄVYYS

1 l riittää noin 16 m²:n kertakäsittelyyn sileää pintaa.

HUOMAA. Hioutuilla, sahatuilla tai muuten karkeilla puupinnoilla aineen menekki on suurempaa.

VARASTOINTI

Säilyy vähintään 2 vuotta astia hyvin suljettuna. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C:n lämpötilassa.

Tärkeää! Pakkaukseen saattaa kerääntyä painetta säilytysaikana. Avaa kansi varoen!

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Ei saa kaataa viemäriin. Täysin tyhjän astian voi kierrättää. Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisten aineiden keräyspisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää 1,2-bentsi-sotiatsol-3(2H)-oni (BIT), metyyli-isotiatsolinoni (MIT).

Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese saippualla ja runsaalla vedellä. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Väärä säilytys voi aiheuttaa lievää painetta astiasa. Avaa varoen. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/e) on 130 g/l VOC (2010). Tuote sisältää enintään 90 g/l (VOC).

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuojaja

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com