



## WR AQUA

### Puunsuojapohjuste ulkokäyttöön



Osmo Color WR Aqua on väritön, vesiohenteinen puunsuoja-aine puupinnoille ulkona. Pohjustuskäsittely parantaa puutavaran lahonkestoa ja ehkäisee sinistymistä ja hometta. Puunsuoja on kuivuttuaan hajutonta.

#### TUOTE

4008 Väritön

#### KÄYTTÖKOHEET

Tuote soveltuu käytettäväksi ulkona maanpinnan yläpuolella olevien puurakenteiden ja -pintojen suojaamiseen: ulkovuorilaudoituksiin, ikkunanpuitteisiin, oviin, aitoihin, säleikköihin ja ulkokalusteisiin yms.

**Käyttörajoitukset:** Älä käytä tuotetta puupinnoille, jotka ovat suoraan kosketuksissa elintarvikkeiden tai eläinten rehun kanssa, tai suorassa maa- tai vesikosketuksessa. Tuotetta ei voi käyttää asuintiloissa tai asuttavissa tiloissa eikä vesistöjen välittömässä läheisyydessä.

#### TEHOAINEET

0,75 % 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (7,5 g/kg)

0,24 % propikonatsoli (2,4 g/kg).

#### ESIVALMISTELU

Varmista, että käsiteltävä puu on puhdasta ja kuivaa. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 10 °C. Puhdista vanhat käsittelemättömät puupinnat ja/tai poista vanhat maali- yms. pinnat.

#### LEVITYS

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä tuotetta runsaasti puun pinnalle hyvälaatuisella siveltimellä. Käsittele puut kaikilta sivuilta mikäli mahdollista.

Puun voi myös kastaa tai pinnat voi ruiskuttaa tarcoitukseen sopivissa suljetuissa yksiköissä.

Sopiva työstölämpötila on 10–30 °C (puu ja tuote).

#### LEVITYSMÄÄRÄ

180–220 ml/m<sup>2</sup>

#### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla välittömästi työskentelyn jälkeen.

#### KUIVUMINEN

Anna kuivua vähintään 24 tuntia 20 °C lämpötilassa il-mankosteuden ollessa 65 %. Alhaisempi lämpötila ja/ tai korkeampi ilmankosteus pidentävät tarvittavaa kuivumisaikaa.

#### VARASTOINTI

Säilyy vähintään 2 vuotta kuivassa ja lämpimässä tilassa astia hyvin suljettuna. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C lämpötilassa.

#### PAKKAUSKOOT

0,75 litraa; 2,5 litraa sekä tilauksesta 25 litraa

#### RIITTÄVYYS

1 litra riittää n. 5 m<sup>2</sup> kertäkäsittelyyn sileää pintaa.

Sahatulla, jyrskyillä, kuluneella tai vanhalla pinnalla aineen kulutus voi olla suurempaa.

#### JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Älä päästä tuotetta veteen, maahan tai viemäriin. Toimita aineen jäämät vaarallisten aineiden keräyspisteeseen. Tyhjän metallastian voi kierrättää.



## HUOMAA

WR Aqua -puunsuojapohjuste ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinään puupintojen suojaamiseen ulkona. Jotta puulle saadaan kestävä ja pitkäaikainen suoja, on puupinnat viimeisteltävä tarkoitukseen sopivalla Osmo Color -ulkoöljyllä käyttöohjeen mukaan viimeisintään 6 viikon kuluttua pohjustamisesta. Muussa tapauksessa pohjustus on tehtävä uudestaan.

Suosittelemme kuumasinkittyjen, ruostumattomien kiinnikkeiden käyttöä.

**Teollisuus- ja ammattikäytössä:** Varastoi vastakäsitelty puutavara kovan läpäisemättömän alustan päällä, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai veteen. Kerää mahdolliset valumat uudelleenkäyttöä tai asianmukaisesta hävittämistä varten.

## HUOMAUTUS BIOSIDEISTÄ

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina valmistetiedot ja etiketti ennen käyttöä.

## KÄYTTÖVALMIS NESTEMÄINEN KYLLÄSTE

**Varoitus:** Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavai-  
kutuksia.

## TURVALLISUUSOHJEET

Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Sisältää 1-jodi-2-propynylibutylikarbanaattia ja propikonatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteitä. Käytä aina hengityssuojainta hioessasi. Jos valmistetta joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla. Kädet ja kasvot tulee pestä tuotteen käytön jälkeen ennen ruokailua, juomista tai tupakointia

## Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH &Co KG  
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

*Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.*

## Maahantuojaja

Sarbon Woodwise Oy  
Askonkatu 13  
15100 Lahti  
P. 019 264 4200  
sähköposti: info@osmocolor.com  
www.osmocolor.com