

osmo®
...color



TOPOIL

PUUTASOJEN KÄSITTELY

VANHAT KÄSITELLYT PUUPINNAT

Voit käsitellä aiemmin parafiini-, unikko- tai pellavaöljyllä öljytyt pinnat värittömällä TopOil-öljyvahalla, jos aiemmin levitetty öljy on kuivunut. Useasti tai runsaalla pellavaöljyllä öljytyt pinnat suosittelemme välihiomaan ennen käsittelyä.

Aiemmin maalatut tai lakatut pinnat on hiottava puulle ennen käsittelyä. Sopiva viimeistelyhiontakarkeus työtasoille on P120–150. Huonekalut voit viimeistellä paperikarkeudella P220–240.

UUDET TAI PUHTAAKSI HIOTUT PUUPINNAT

Puupinnan pohjustus

Pohjusta tarvittaessa. Pohjustuksella puulle saadaan lisää nestekestoa. Pohjustuksesta on hyötyä etenkin tammelle, saarnelle ja pyökille, kuten myös lämpöpuulle. Pohjustamiseen sopii Osmo Color Öljyvaha 1101.

Tee näin:

1. Levitä Öljyvaha 1101 pinnalle siveltimellä tai mikrokuiturullalla tuotteen työohjeen mukaisesti.
2. Anna aineen imeytyä 10–15 minuutin ajan ja pyyhi imeytymätön aine pinnalta nukkaamattomalla liinalla.
3. Anna pinnan kuivua kunnollisesti.
4. Hio pinta tarvittaessa kevyesti ja tasaisesti ennen TopOil-käsittelyä hiontakarkeudella P180–240.

Huomaa. Pohjustaminen muuttaa puun väriä voimakkaasti. Myös värit toistuvat pohjustetulla pinnalla eri tavoin kuin puupuhtaalle pinnalle levitettyinä. Tee siksi aina koelevitys, jotta varmistut toivotusta lopputuloksesta.

Puupinnan käsittely

Varmista, että puupinta on puhdas, kuiva ja tasaiseksi hiottu. Sopiva viimeistelyhiontakarkeus työtasoille on P120–150. Huonekalut voit viimeistellä paperikarkeudella P220–240.

Väritön käsittely: Pohjusta puupinta tarvittaessa ohjeen mukaisesti. Käsittele pinnat värittömällä TopOililla 2–3 kertaa työohjeen mukaisesti. Katso työohje.




Kuva: LG Collection




Mallit käsitelty kahteen kertaan




3058 Väritön, matta koivulla/tammella



3068 Valkotammi, matta koivulla/tammella




3061 Akaasia, matta koivulla/tammella



3037 Valkoinen, silkinhimmeä koivulla/tammella



3038 Terra, silkinhimmeä koivulla/tammella



3039 Grafiitti, silkinhimmeä koivulla/tammella

Värillinen käsittely:

Levitä väri aina puupuhtaalle pinnalle. Aiemmin värittömällä öljyvahalla käsitelty pinta on hiottava takaisin puulle ennen värillisen tuotteen levittämistä.

Sävyttäminen värillisellä TopOililla: Levitä värillistä TopOil-öljyvahaa puupinnalle 1–3 kertaa ohjeen mukaisesti. Jokaisella levityskerralla väri voimistuu ja syvenee. Mikäli toivot kevyempää sävyä, levitä värillinen TopOil pinnalle vain 1–2 kertaan, ja käytä pinnan viimeistelyyn väritöntä TopOilia.

Sävyttäminen Öljypetsillä tai Puuvahalla: Levitä värillinen aine ensin tuotteen käyttöohjeen mukaisesti ja anna värin kuivua kunnollisesti. Viimeistele pinta värittömällä TopOil-öljyvahalla. Poikkeuksena on valkoisiksi sävytetyt puupinnat, joiden viimeistelyyn suosittelemme valkoista pigmenttiä sisältävää TopOil-öljyvahaa (tuotteet 3037 ja 3068).

TROOPPISET PUULAJIT

Monille tummille ja tiheäsyisille kovapuille, kuten pähkinä, tiikki, iroko ja wenge, on niiden öljyisyyden ja hartsipitoisuuden vuoksi käytettävä ensimmäiseksi levityskerrokseksi Osmo Color Öljyvaha 1101:tä.

Levitä Öljyvaha 1101 pinnalle siveltimellä tai mikrokuiturullalla, anna imeytyä hetki ja kuivaa pinta nukkaamattomalla liinalla. Viimeistele kuivunut pinta yhdellä värittömällä TopOil-kerroksella.

ÖLJYVAHATUN PINNAN YLLÄPITO

Normaaliin pinnan puhdistukseen riittää nihkeällä pyyhkiminen. Pesuaineeksi sopii hoitava Osmo Color Öljysaippua mietona liuksena.

Tahrojen poisto: Kostuta punainen hankauslevy Öljysaippualla. Hankaa likaantunutta kohtaa kevyesti puun syysuuntaisesti ja pyyhi irronnut lika pinnalta veteen kostutetulla pyyhkeellä.

Huoltokäsittely: Huoltokäsittele pinnat, kun öljyvahattu pinta on kulunut eikä vesi pisaroidu vahatulle pinnalle tyypillisellä tavalla. Uusintakäsittelyssä riittää normaalisti 1 ohut levityskerros puhdistetulle pinnalle.

ERITYISTÄ

Öljyvahatut puupinnat eivät kestä kuumaa, siksi liedeltä, uunista ja mikroaaltouunista otetut kuumat astiat vaativat alleen alustan. Erittäin happamat tai emäksiset aineet, vahvat alkoholit ja pesuaineet, kynsilakanpoistoaineet ja voimakkaat liuottimet, kuten asetoni, vahingoittavat pintaa, joten pyyhi ne välittömästi pois öljytyltä pinnalta.

Liian suuri levitysmäärä vaikuttaa pinnan kulutuskestoon ja pidentää tarvittavaa kuivumisaikaa.

Emme suosittele kaappien ja laatikoiden sisäpintojen käsittelyä kuin kertaalleen ohuelti liinalla levitettynä. Anna kaappien ja laatikoiden kuivua aukinaisina koko kovettumisen ajan.







Kuva: LG Collection

TYÖOHJE

Säilytä puulevy ennen pintakäsittelyä levyn toimittajan ohjeiden mukaisesti. Älä anna sen kastua, kostua tai likaantua. TopOil on käyttövalmista. Sekoita aine purkkia ravistamalla.

- Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Sopiva pintahiontakarkeus öljykäsittelylle on P120–150.
- Puhdista pinta hiontapölystä harjaamalla tai imuroimalla.
- Levitä TopOil ohuesti Osmo-mikrokuiturullalla, -siveltimellä tai vaahtomuovisiveltimellä.
- Levitä ainetta ensin syy-suuntaan nähden poikittain ja tasaa levitys syynsuuntaisesti ainetta lisäämättä.
- Käsittele levy kaikilta sivuilta muodonmuutosten välttämiseksi. Käsittele myös huolella puun poikkileikkauspinnat.
- Pyyhi mahdollinen ylimääräinen öljy pinnalta Osmo-puuvahausliinalla.
- Anna kuivua huoneenlämmössä 12–18 tuntia. Toista käsittely 2–3 kertaa. Huomaa, että ainemenekki pienenee levityskertojen myötä.
- Kuivunut pinta kovettuu edelleen 10–12 päivää.

Ohjeen mukaisesti öljytty pinta ei halkeile eikä hilseile. Se kestää vettä sekä värjääviä nesteitä. Kuivuttuaan TopOililla käsitelty pinta on turvallista ihmisille, eläimille ja kasveille.



KÄYTTÖKOHEET

Tuote sopii sekä uusille että puhtaaksi hiotuille levy- ja tasopinnoille, sekä huonekaluihin. Sitä voi käyttää myös pinnoittamattomalle korkille sekä hiotulle betonille.

PURKKIKOOT

Väritön: 0,125 litraa ja 0,5 litraa

Värillinen: 0,5 litraa

MENEKKI UDELLE SILEÄLLE PINNALLE

0,5 litraa riittää noin

1 x 12 m²

2 x 7 m² tai

3 x 5 m² käsittelyyn.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan liuotinbensiinillä.

KOOSTUMUS

- Kasviöljyjä ja -vahoja: auringonkukka-, soija- ja karhiaisöljy, karnaubavaha, parafiini
- Lyijytöntä kuiviketta ja vettähylykiviä lisäaineita
- Alifaattista liuotinbensiiniä

VARASTOINTI

Säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa tilassa astia hyvin suljettuna. Jäädyttyään palautuu ennalleen huoneenlämmössä. Avatun ja tiiviisti suljetun pakkauksen suosittelemme varastoimaan ylösalaisin.

TURVALLISUUS

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä ainoastaan ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Varoitus: Huomioi luonnonöljyyn kostuneiden rätien, puupurun yms. itseysvaara. Sulje rätit kannelliseen metalliastiaan tai upota ne veteen, ja hävitä ne käytön jälkeen kuivattamalla auki levitettyinä ja toimittamalla tämän jälkeen jätekeräykseen.

Kuivunut öljyvahapinta täyttää paloluokkanormi DIN 4102 B2 vaatimukset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Maahantuoja: Sarbon Woodwise Oy

Askonkatu 13, 15100 Lahti

P. 019 2644 200

info@osmocolor.com

www.osmocolor.com