

## Satin Oil

Hoitoöljy aiemmin öljykäsitellyille puupinnoille

- Timberex Satin Oil on aiemmin Heavy Duty UV Plus öljytytjen lattiapintojen huoltokäsittelyyn tarkoitettu öljy.
- Tuotteen sisältämät kasviöljyt tunkeutuvat hyvin puuhun.
- Nopeasti kuivuva ja helppokäyttöinen.
- Yksittäisien kulumien korjaamiseen tai koko lattiapinnan ylläpitoon.
- Kuivunut pinta on turvallinen – liukkaustestattu.



### PAKKAUSKOOT

1 litra ja 5 litraa

### RIITTÄVYYS

15–20 m<sup>2</sup> / litra

Edellä mainitut riittävyydet ovat suosituksia, ja ne voivat vaihdella riippuen puulajista ja pinnan kunnosta. Huokoiset ja voimakkaasti imukykyiset puulajit, kuten pyökki ja kirsikka sekä päätypuusta valmistetut lattiapinnat, tarvitsevat usein enemmän ainetta.

Tee AINA koekäsittely toivotun ja onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

### TYÖVÄLINEET

- mikrokuituinen ikkunanpesin ja tuki
- lattianhoitokone / Duo 150–300 rpm
- ruskea ja punainen laikka
- ruskea ja punainen hankauslevy + tuki seinänvierustojen ja kulmien työstämiseen
- nukkaamattomia lattialiinoja
- suojakäsineet
- ämpäri

Huom. Pienien pinta-alojen käsittely voidaan tehdä myös ilman lattianhoitokonetta.

### KÄSITELTÄVÄN PINNAN ESIVALMISTELU

Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Työstä isommat pinnat noin 20 m<sup>2</sup> kerrallaan. ÄLÄ koskaan työskentele voimakkaassa auringonvalossa tai ilmanvaihdossa. Muista, että korkea lämpötila lyhentää kuivumisaikaa ja alhainen lämpötila ja/tai korkea ilmankosteus vastaavasti pidentävät kuivumisaikaa merkittävästi. Sopiva lattian lämpötila käsittelylle on 20 °C ja ilmankosteus 30–60 %.

### PUHDISTUS

Puhdista pinta Timberex Bio-C -pesuaineella tai saippuapohjaisella pesuaineella, kuten Osmo Color Öljysaippualla. Katso erillinen ohje.

### KÄSITTELY

1. Sekoita aine huolellisesti ja jatka sekoittamista koko käsittelyn ajan aika ajoin.
2. Levitä Satin Oil mikrokuituisella ikkunanpesimellä.
3. Anna pinnan olla märkänä öljystä 20 minuuttia ja hierrä pinta sitten hidaskierroisella lattiakoneella (150 rpm) ja punaisella laikalla. Pienet pinnat voit hierontaa käsin käyttämällä tukeen kiinnitettyä punaista hankauslevyä.
4. Poista 10–15 minuutin kuluttua kaikki ylimääräinen aine laikan tai hankauslevyn alle laitetulla nukkaamattomalla lattialiinalla.
5. Pyyhi käsin seinänvierustat, nurkat ja listat. Älä koskaan jätä ylimääräistä, imeytymätöntä öljyä kuivumaan puupinnalle.
6. Anna kuivua 8–12 tuntia.
7. Kiillota pinta suurnopeuksisella lattiakoneella (300 rpm) ja punaisella laikalla. Viimeistele kiillotus AINA kuivalla ja nukkaamattomalla lattialiinalla, joka asetetaan laikan alle. Tee vastaava käsittely käsityömenetelmin pienemmille pinnoille käyttämällä punaista hankauslevyä sekä liinaa.
8. Anna lattian levätä 4–6 tuntia, jonka jälkeen se on käyttövalmis.

**TÄRKEÄÄ. UPOTA ÖLJYYN KASTUNEET LIINAT VETEEN HETI KÄYTÖN JÄLKEEN (ITSESYTTYMISRISKI). AIKAISINTAAN 24 TUNNIN KULUTTUA LIINAT VOIDAAN HÄVITTÄÄ.**

## TURVALLISUUS

Turvallisuusohjeet löydät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

Timberexiltä ja sen tuotteiden jakelijoilta kysytään aika ajoin tuotteen käytöstä tavoilla, tai kohteisiin, jota ei mainita käyttöohjeissa. Näissä tapauksissa pyrimme aina antamaan apua parhaan tietomme mukaan. Timberex tai sen tuotteiden jakelijat eivät kuitenkaan ole vastuussa näistä neuvoista, elleivät ne ole esitettyinä kirjallisessa muodossa.

Kuiva pinta täyttää normin 71-3, lelujen turvallisuus, sekä VOC vaatimukset 2010.

**Valmistaja:** Timberex International

RUST-OLEUM MATHYS

Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem - Belgia

P: +32 (0)13 460 0200 - faksi +32 (0) 13 460 0219

[www.timberex.com](http://www.timberex.com)

**Jakelija:** Sarbon Woodwise Oy

Askonkatu 13, 15100 Lahti

Puh. 019 2644200

[www.osmocolor.com](http://www.osmocolor.com), [info@osmocolor.com](mailto:info@osmocolor.com)

